



Wodorozcieńczalny, transparentny preparat akrylowy przeznaczony do gruntowania i wzmacniania podłoży gipsowych oraz tynków mineralnych, a także ochrony wymalowań akrylowych i efektów dekoracyjnych wewnątrz lub na zewnątrz budynków. Półmat.



BENEFITY i OPIS PRODUKTU:

Wodorozcieńczalny, transparentny preparat akrylowy, przeznaczony do gruntowania podłoży budowlanych eksponowanych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Z uwagi na doskonałe właściwości penetrujące i wzmacniające, produkt jest szczególnie **polecany do konsolidacji gładzi gipsowych oraz osłabionych powierzchniowo tynków mineralnych** przed aplikacją odpowiedniej farby gruntującej marki Benjamin Moore. Jeżeli podłoże nie wymaga tzw. scalenia kolorystycznego (ma jednolity, biały kolor), preparat **HP1270 ACRYLIC SEALER / FINISH** może stanowić jedyną warstwę gruntującą.

Produkt może również pełnić rolę powłoki ochronnej na wymalowaniach lub tynkach akrylowych oraz na efektach dekoracyjnych (podbarwiony może zostać użyty jako samodzielna bejca dekoracyjna do wykonywania przecierek, również na elewacjach).

Wewnątrz, na niektórych pionowych podłożach drewnianych, preparat można stosować w formie lakieru ochronnego. Zaimpregnowane podłoża zewnętrzne wykazują doskonałą trwałość i wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych, tworzenie pęcherzy, wykwyty solne i kredowanie. Preparat cechuje łatwość aplikacji i krótki czas schnięcia.

W przypadku zasadniczego przeznaczenia tzn. gruntowania surowego podłoża, preparat rozcieńczany jest wodą w zasadniczej proporcji 1:1 – 1:2 (w przypadku bardzo chłonnych podłoży nawet 1:4) zależnie od rodzaju podłoża, stanu zachowania oraz chłonności (szczegółowe informacje przedstawiono w punkcie „APLIKACJA”).

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:

- **uniwersalne zastosowanie - wewnętrzne i zewnętrzne**
- **doskonałe wzmocnienie gładzi gipsowych i osłabionych tynków**
- **wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych**
- **wyrównanie i redukcja chłonności**
- **odporność na tworzenie pęcherzy**
- **wysoka trwałość w czasie**
- **doskonała przyczepność**
- **możliwość rozcieńczania wodą – znaczna redukcja kosztów wymalowania**

Informacje techniczne	
spoiwo:	dyspersja akrylowa
pigment:	nie zawiera
zawartość części stałych:	12 ± 2 %
wydajność:	od 8 m ² /l w zależności od struktury i chłonności podłoża, metody aplikacji, proporcji rozcieńczenia wodą oraz użytego narzędzia malarskiego. UWAGA: na bardzo chłonnych podłożach wydajność będzie mniejsza. Wykonać próbę w celu określenia wydajności dla danego podłoża.
grubość warstwy malarskiej:	
na mokro	117 – 146 µm
na sucho:	12,6 – 17,7 µm
czas schnięcia (w temp. + 25°C i wilgotności względnej powietrza 50%):	
- suchaś dotykowa:	min. 1 godz.
- aplikacja kolejnej warstwy:	min. 2 godz.
- aplikacja farb nawierzchniowych koncernu Benjamin Moore & Co.:	min. 12 godz.
- uzyskanie odporności na zmywanie w przypadku użycia w formie impregnatu:	min. 14 dni
rodzaj schnięcia:	koalescencja
lepkość:	78 ± 4 KU
temperatura zapłonu:	nie występuje
stopień połysku:	półmat (30 - 40 @ 60°)
kolorystyka:	preparat transparentny po wyschnięciu (mleczny w postaci handlowej), możliwość podbarwiania w systemach marki Benjamin Moore.
temperatura gruntowanej powierzchni:	od +10°C do +32°C
rozcieńczalnik:	czysta przegotowana woda
czyszczenie:	czysta woda
ciężar 1 litra:	1,01 kg
temperatura przechowywania:	od +5°C do +32°C
LZO:	Kat. A/I. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 140 g/l. Produkt zawiera max. 5 g/l LZO.
opakowania*:	0,95 l, 3,78 l, 18,9 l

*3,78 L = 1 galon; 18,9 L = 5 galonów

ZASTOSOWANIE

Zakres użycia: gruntowanie/impregnowanie: • ścian i sufitów wewnątrz budynków: tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, budowlane bloczki konstrukcyjne, beton i drewno (lakier ochronny na pionowych powierzchniach drewnianych). Produkt może służyć do impregnacji powłok z akrylowych farb dyspersyjnych oraz zabezpieczenia efektów i tynków dekoracyjnych. Preparat polecany jest do gruntowania spoin uzyskanych z mas uszczelniających marki Benjamin Moore, przed malowaniem wodorozcieńczalnymi farbami matowymi co zapobiega ewentualnemu pojawieniu się pęknięć na wymalowaniu.

• elewacji budynków: tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, budowlane bloczki konstrukcyjne i beton, impregnacja powłok z akrylowych farb dyspersyjnych oraz tynków dekoracyjnych o niskim stopniu połysku.

Przygotowanie podłoża:

• **powierzchnie niemalowane:**

Ściany wewnętrzne i elewacje budynków: nowe tynki cementowo-wapienne, cementowe i podłoża betonowe gruntować po 4 tygodniach sezonowania, a gładzie gipsowe po całkowitym wyschnięciu i związaniu. Należy usunąć brud, kurz, tłuste plamy i luźne fragmenty podłoża. W przypadku elewacji zmyć całą płaszczyznę wodą pod wysokim ciśnieniem, a w przypadku osypujących się (spudrowanych) podłoża zastosować piaskowanie pneumatyczne. Szkliste powierzchnie należy zmatowić. Nierówności i spękania podłoża wyrównać materiałem zbliżonym składem do pierwotnie użytego. Mikroorganizmy (pleśń, algi i grzyby) usunąć odpowiednim preparatem.

Podłoża drewniane wewnątrz budynków: Świeże podłoża drewniane należy odpowiednio wysuszyć i wysezonować. Usunąć brud, kurz, tłuste plamy, żywicę i luźne fragmenty podłoża. Nierówności i spękania wyrównać odpowiednią szpachlówką lub masą wypełniającą. Mikroorganizmy (pleśń, algi i grzyby) usunąć odpowiednim preparatem.

Uwaga: W przypadku niemalowanych podłoży czynność gruntowania stanowi absolutny wymóg technologiczny.

• **powierzchnie malowane:** usunąć brud, kurz, tłuste plamy, łuszczące się powłoki malarskie oraz luźne fragmenty podłoża. Powierzchnie błyszczące zmatowić. Nierówności i spękania podłoża wyrównać materiałem zbliżonym składem do pierwotnie użytego. Mikroorganizmy (pleśń, algi i grzyby) usunąć odpowiednim preparatem.

Tak przygotowane podłoże zagruntować preparatem gruntującym **HP1270 ACRYLIC SEALER / FINISH**.

W przypadku impregnacji ochronnej powłok malarskich wykonać próbę. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

Uwaga: impregnowana warstwa malarska musi być całkowicie związana; dyspersyjne farby akrylowe uzyskują końcowe parametry techniczne po ok. 30 dniach.

Jeżeli preparat użyty zostanie w formie impregnatu (wymalowań lub efektów dekoracyjnych) uzyskuje odporność na zmywanie po min. 2 tygodniach. W tym wypadku zaleca się stosowanie nierozcieńczanego preparatu.

APLIKACJA: podłoże musi być nośne, suche, czyste i odpylone. W zależności od rodzaju, chłonności i stanu podłoża produkt stosować w postaci handlowej, lub rozcieńczonej czystą przegotowaną wodą w proporcji od 1:1 do 1:4 (średnio 1:2). W przypadku bardzo chłonnych podłoży zaleca się dwukrotne gruntowanie: pierwsze - preparatem rozcieńczonym w proporcji 1:4, następnie (na mokrą jeszcze powierzchnię) – preparatem w rozcieńczeniu 1:1. Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nanosić pędzlem, wałkiem malarskim lub natryskiem. Do natrysku typu airless stosować następujące parametry: ciśnienie 69÷103 bar, średnica dyszy 0.011÷0.015.

Pracować metodą „mokre w mokre” (to znaczy nieprzerwanie, nie pozwalając na przesychanie preparatu gruntującego podczas aplikacji wałkiem), unikając powstania śladów od narzędzia malarskiego.

Przerwy technologiczne zaplanować na krawędziach ścian i w narożnikach pomieszczeń oraz elewacji.

Farby nawierzchniowe/farby gruntujące koncernu Benjamin Moore & Co. aplikować po min. 12 godzinach od gruntowania. Nie nanosić na powłoki wapienne i klejowe.

Zaleca się użycie narzędzi malarskich marki BENJAMIN MOORE® lub PREMIER® oraz taśm malarskich marki FrogTape® (z technologią PaintBlock Technology®), Kip® lub Painter's Matte Green®.

Warunki klimatyczne w trakcie i po aplikacji: prace malarskie prowadzić przy temperaturze powietrza i podłoża nie niższej niż +10°C. Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu, przy wilgotności względnej powietrza wyższej niż 80%, podczas opadów deszczowych lub gdy zachodzi ryzyko wystąpienia przymrozków. Optymalne warunki atmosferyczne: + 20°C i wilgotność względna powietrza 50%. W wysokich temperaturach należy zwilżyć powierzchnię wypraw mineralnych wodą bezpośrednio przed zastosowaniem preparatu **HP1270 ACRYLIC SEALER / FINISH**.

Czas schnięcia: w temp. + 25°C i wilgotności względnej powietrza 50%, powłoka schnie ok. 1 godziny.
W wymienionych warunkach następną warstwę aplikować po min. 2 godzinach. Jeżeli preparat użyty zostanie w formie impregnatu (np. efektów dekoracyjnych) uzyskuje odporność na zmywanie po min. 2 tygodniach.

Czyszczenie narzędzi: narzędzia należy czyścić wodą z mydłem, bezpośrednio po zakończeniu prac.

Uwaga: zaleca się łączne stosowanie systemu – preparatu gruntującego *HP1270 ACRYLIC SEALER / FINISH* i/lub farb gruntujących oraz farb nawierzchniowych koncernu Benjamin Moore & Co.

Z uwagi na szeroki zakres stosowania produktu, różnorodność podłoży oraz różnice w ich chłonności, należy wykonać próbę wydajności na niewielkim fragmencie konkretnego podłoża.

Producent nie odpowiada za złą jakość powłok w przypadku nieprzestrzegania podanych zaleceń.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody powstałe w wyniku użycia ponad 3,78 l produktu, ponieważ do tej ilości jakiegokolwiek defekty produktu powinny zostać uwidocznione i zgłoszone sprzedawcy.

OCHRONA ŚRODOWISKA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:



Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

UWAGA: Zawiera 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one.

H317 - może powodować reakcję alergiczną skóry.

EUH208 - zawiera 1,2-benzisotiazolin-3-on, 5-chloro-2-metylo-3(2H)-izotiazolon, mieszanina z 2-metylo-3(2H)-izotiazolonem.

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH211 - Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Jeśli podczas aplikacji natryskiem wentylacja jest niewystarczająca, należy stosować środki ochrony dróg oddechowych, posiadające filtr pochłaniający pyły i pary typu AP (filtr gazowo/pyłowy) (EN405:2001).

Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się farby do oczu, przepłukać je silnym strumieniem wody.

Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania.

P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 - Chronić przed dziećmi.

P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

P280 - Stosować rękawice ochronne.

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem.

P321 - Chronić przed spożyciem. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie.

P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P362 + P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

P501 - Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji lub ciągów powierzchniowych. Należy je przekazać specjalistycznym firmom, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do recyklingu lub unieszkodliwienia.

TERMIN PRZYDATNOŚCI:

4 lata od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Termin przydatności podany na opakowaniu.

CERTYFIKATY, ATESTY: • atest higieniczny.



Niniejsza specyfikacja obowiązuje od: 02.2025 r.

B.M. Polska Sp. z o.o. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione w treści karty technicznej informacje zostały podane w dobrej wierze, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i doświadczenia praktycznego. Nie zwalnia to od odpowiedzialności za prowadzenie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. B.M. Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i wady powstałe na skutek łącznego stosowania oferowanych produktów z materiałami pochodzącymi z portfolio innych producentów, jak również w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian recepturowych przez nabywców i użytkowników.

B.M. Polska Sp. z o.o. zastrzega prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie Klientów oraz pełne prawo do modyfikacji produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

PRODUCENT: Benjamin Moore & Co., 101 Paragon Drive, Montvale, NJ 07645, USA, tel. (201) 573 9600, www.benjaminmoore.com
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR: B.M. Polska Sp. z o.o., ul. Polczyńska 100, 01-302 Warszawa, tel. +48 22 533 52 90, fax. +48 22 533 52 99 www.benjaminmoore.pl www.bmpolska.com